

Remmers Crete TF

Vysoceodolný podlahový systém

Polyuretanbetonový nátěr podlah a stěn s odolností proti trvalému vlhku.
Uzavírací nátěr podlahových systémů Remmers Crete SR01 a SR02.

Spotřeba

Cca 2,0 kg/m²/mm tl. vrstvy

Doporučená spotřeba nášlapné vrstvy Remmers Crete TF 60

0,4 kg/m²/ 1 vrstva

Velikost kombi balení Remmers Crete TF 60

10,00 kg

Oblasti použití

- Pro potravinářský a chemický průmysl
- Masný průmysl, mlékárny, pivovary, varny kuchyní apod.
- Rychlé opravy (tzv. "víkendové opravy") povrchů podlah
- Pro těžká mechanická zatížení (např. těžkých vozidel apod.)
- Pro plochy vystavené teplotnímu šoku
- Pro plochy vystavené mechanickému rázu
- Farmaceutický průmysl

Vlastnosti výrobku

- Teplotní odolnost od -15°C až +60°C
- Odolnost teplotnímu šoku
- Vysoká mechanická odolnost
- Odolnost mechanickému rázu
- Bezesparé provedení
- Paropropustný
- Vodotěsný
- Reakce na oheň: Třída B_{FL} – S1
- Bezpečný protiskluzný povrch
- Pojezd kovovým kolem
- Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (přímý styk s potravinou)
- Aplikace na 7 dní starý beton bez použití speciálních penetrací
- Čištění horkou párou
- Kvalita a výsledný efekt čištění jako při čištění součástí podlahy v nerezovém provedení
- Vysoká chemická odolnost (pro další informace kontaktujte technický servis +420 777 480 410)
- Dvovrstvý podlahový systém probarvený v celé vrstvě

Základní barvy

Běžová



Beige

Žlutá



Ocker

Zelená



Grün

Šedá



Grau

Červená



Rot

*Možné barevné odchylky od originální barvy

Údaje o výrobku

Tloušťka vrstvy	Nátěr
Barevný odstín	Šedá, červená, žlutá, béžová, zelená
Nekluznost dle DIN 51130	R10/11
Teplotní odolnost	-15°C až +60°C
Protiskluzný účinek TRRL (typický)	60 vlhký, 80 suchý
Doby tvrdnutí při +20°C	
Doba zpracovatelnosti	15 min.
Lehce pochůzí	4 – 6 hod.
Lehce pojízdný	12 – 16 hod.
Plně mechanicky odolný	24 hod.
Plně chemicky odolný	24 hod.
Reakce na oheň	B _{FL} – S1
Objemová hmotnost	Cca 2,0 kg/dm ³

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu

Certifikáty

- › Splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 (přímý styk s potravinou) - díky atestům pro přímý styk s potravinami splňuje náš podlahový systém požadavky na kritické body v rámci zpracování analýzy HACCP pro potravinářské provozy
- › Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav gastronomie - Přežívání *Listeria monocytogenes* na povrchu průmyslových podlah Remmers
- › Mendelova univerzita v Brně, Ústav technologie potravin – Čistitelnost a dezinfikovatelnost povrchů podlah Remmers Crete dle Nařízení EP a Rady (ES) 852/2004
- › Protiskluzné vlastnosti dle DIN 51130

Systémové produkty

- › [Remmers Crete FP](#)
- › [Remmers Crete TF 60](#)
- › [Remmers Crete WR](#)
- › [MultiSil NUW](#)
- › [Betofix Crete](#)

Vlastnosti podkladu

- Podklad musí být čistý, pevný a nosný bez zbytků nepevných částic
- Minimální odtrhová pevnost povrchových vrstev beton min. 1,5MPa
- Podlahový systém Remmers Crete je tolerantní vůči zbytkové vlhkosti a je možné ho aplikovat na 7dní starý beton
- Pro další informace kontaktujte technický servis (+420 777 480 410)

Řešení detailů

- Jsou připraveny podklady pro projektanty a architekty ve formátu dwg
- Napojení na odvodnění
- Fabiony vnitřního rohu
- Dilatace a smršťovací spáry apod
- Pro další informace kontaktujte technický servis (+420 777 480 410)

Zpracování

- **Podmínky pro zpracování**
Teplota materiálu: od min. +15°C do max. +23°C
Teplota okolí a podkladu: od min. +5 °C do max. +35 °C
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 15 min

Údržba a čištění

Pro další informace kontaktujte technický servis (+420 777 480 410)

Aplikace

- Je nutné speciální vybavení pro pokládku
- Určeno pouze pro certifikované aplikační firmy

Skladování / Trvanlivost

- Tekuté složky v uzavřených originálních obalech, v chladu, v suchu a chráněné před mrazem min. 9 měsíců
- Part C v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu min.9 měsíců

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Označení CE

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Straße 13, D-49624 Lönningen

19

GBIII 140

EN 13813:2002

226867

Potěrový materiál na pryskyřičné bázi a podlahové potěry pro vnitřní použití

Reakce na oheň:	E _{fl}
Uvolňování korozivních látek	SR
Odolnost vůči obruš:	≤ AR 1
Přídržnost:	≥ B 1,5
Odolnost proti rázu:	≥ IR 4

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování.

Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.

Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost, nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky. Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu